



Einsatzmöglichkeiten RC-Kies



Mach mit!

Einsatzmöglichkeiten von normierten Sekundärbaustoffen (Recycling Produkte), gemäss BAFU-Richtlinie (31/06)

Sekundärbaustoffe	Einsatz in loser Form				Einsatz in gebundener Form	
	ohne Deckschicht		mit Deckschicht		Hydraulisch/Bituminös	
	GSZ S3	GSB A _u od. üB ⁺	GSZ S3	GSB A _u od. üB ⁺	GSZ S3	GSB A _u od. üB ⁺
RC-Kiesgemisch A 0/16, 0/22, 0/45 (RC-A)	nein	nein	nein	nein	ja	ja
RC-Kiesgemisch B 0/16, 0/22, 0/45 (RC-B)	nein	nein	nein	nein	ja	ja
RC-Kiesgemisch P 0/16, 0/22, 0/45 (RC-P)	nein	ja	nein	ja	ja	ja
RC-Asphaltgranulatgemisch 0/16, 0/22, 0/45 (RC-AG)	nein	nein	nein	nein*	ja	ja
RC-Betongranulatgemisch 0/16, 0/22, 0/45 (RC-BG) ⁺	nein	nein	nein	nein	ja	ja
RC-Mischgranulatgemisch 0/16, 0/22, 0/45 (RC-MG) ⁺	nein	nein	nein	nein	ja	ja

GSZ -> Einsatz Grundwasserschutzzone S3

GSB -> Gewässerschutzbereich A_u oder üB⁺

*Die Anforderungen in Kapitel 6.3.1 müssen eingehalten werden

*Der Einbau ist unter folgenden Bedingungen zulässig:


- Strassenaufbruch, welcher vor Ort anfällt, darf ausschliesslich vor Ort wieder verwendet werden
- Reines Asphaltgranulat darf im Strassenbau als Planiematerial unter bituminöser Deckschicht verwendet werden

Als gebundene Deckschicht gelten:

- Asphaltbelag / Betonbelag / Schottertränkung / Gewalztes Asphaltgranulat (Fräsgut)

Für weitere Auskünfte ist unser Team des **Baustoffzentrum** selbstverständlich jederzeit gerne für Sie da!

Freundliche Grüsse



Jürg Wyss
Geschäftsführer



Elvis Däppen
Verkaufsleiter

